LUNAWOOD®

THERMO-D: PIN TRATAT TERMIC PENTRU EXTERIOR CLASA A / CLASA B



Specificații de calitate vizuală

11/2015

Vă rugăm să rețineți, culorile pot varia / Lunawood
își rezervă dreptul pentru modificări

LUNAWOOD®

Specificații de calitate vizuală
CLADDING & DECKING

CALITATE	Aspectul general de calitate al pinului cu noduri sănătoase (Pinus sylvestris), intra in clasa de sortare doar laturile vizibile (la terase: fata si muchiile). Este permis un număr nelimitat de noduri sănătoase, inima este permisă
DIMENSIUNI	Cladding: 19/26 X 92/117/140, Decking 26 X 92/117/140, rindeluite pe toate fețele (PAL/SHP) 19/26 X 92/117/140
MATERIE PRIMĂ	Tăiere centrală din partea superioară a bușteanului
DURABILITATE	Lunawood® Thermo-D (212° C), clasă de durabilitate 2
UTILIZARE	Terase, fațade, pergole, profile de ferestre
UMIDITATE	6 % ± 2 % după tratare
TOLERANȚĂ	Lățime: ± 0,50 mm, Grosime: ± 0,50 mm
	Lungime:- 10 mm, + 30 mm

EVALUARE GENERALĂ A CALITĂȚII

- Influența unui singur defect este evaluată prin analizarea calității generale a produsului.
- Profilul este respins dacă aspectul său general diferă în mod remarcabil de cerințele generale de calitate.
- Sunt permise defecte într-un singur produs doar în cazul în care aspectul general rămâne acceptabil.
- Conform condițiilor generale de vânzare și livrare Lunawood, se acceptă abateri de la clasa de sortare în proporție de 3%
- În general, 8 cm de la capetele profilelor nu se supun claselor de sortare.

11/2015
Vă rugăm să rețineți, culorile pot varia / Lunawood
își rezervă dreptul pentru modificări

LUNAWOOD®

A

CLADDING CLASA-A
19/26 X 92 / 117 / 140 mm



Aspect general al pinului tratat termic, cu noduri sănătoase: clasa de calitate vizuală A, Lunawood Thermo-D Cladding

11/2015

Vă rugăm să rețineți, culorile pot varia / Lunawood își rezervă dreptul pentru modificări

LUNAWOOD®

A

CLADDING CLASA-A
19/26 X 92/117/140 mm



Sunt permise denivelări ușoare



Se permite o fisura pe fiecare nod



Se permite un singur nod căzător



Se permit noduri negre mici pe margini



În general, 8 cm de la capetele profilelor nu se supun claselor de sortare



Pot apărea mici zgârieturi, fisuri, urme pungi rășină

11/2015

Vă rugăm să rețineți, culorile pot varia / Lunawood
își rezervă dreptul pentru modificări

LUNAWOOD®

A

DECKING CLASA-A
19/26 X 92/117/140 mm



Aspect general al pinului tratat termic, cu noduri sănătoase: clasa de calitate vizuală A, Lunawood Thermo-D Decking

11/2015

Vă rugăm să rețineți, culorile pot varia / Lunawood își rezervă dreptul pentru modificări

LUNAWOOD®

A

DECKING CLASA-A
26 X 92 / 117 / 140 mm



Sunt permise denivelări ușoare



Se permite o fisura pe fiecare nod



Se permite un singur nod căzător



Se permit noduri negre mici pe margini



În general, 8 cm de la capetele profilelor nu se supun claselor de sortare



Noduri mici căzute, urme pungi rășină sunt permise

11/2015

Vă rugăm să rețineți, culorile pot varia / Lunawood își rezervă dreptul pentru modificări

LUNAWOOD®

B

DECKING: CLASA-B
(NU SE PERMITE LA CLASA-A)





Calitatea vizuală este în mod clar diminuată, calitatea tehnică este încă valabilă pentru utilizarea inițială, dar pierderea este mult mai mare în ansamblu comparativ cu utilizarea calității A



Profilele cu defecte care afectează în mod clar aspectul sunt clasificate ca fiind clasa B



Noduri mari căzătoare sunt clasificate la calitatea B



Se permit deteriorări ușoare, minimum 50% din lungimea profilului trebuie să fie utilizabilă

LUNAWOOD®

B

CLADDING: CLASA-B
(NU SE PERMITE LA CLASA-A)

Calitatea vizuală este în mod clar diminuată, calitatea tehnică este încă valabilă pentru utilizarea inițială, dar pierderea este mult mai mare în ansamblu comparativ cu utilizarea calității A



Aspect tipic al calității B



Fisuri mari ale nodurilor



Aspectul general al calității în mod clar scăzut (mai multe noduri negre)



Aspectul general al calității în mod clar scăzut (mai multe noduri negre căzute)